

Декоративное покрытие DECO M130

Тип Водоразбавляемая декоративная перламутровая краска с эффектом блестящего металлизированного песка для внутренних работ. Содержит частицы специального мраморного наполнителя. Краска предлагает декоративные комбинации, которые прекрасно сочетаются с различными стилями.

Область применения Предназначена для первичной или ремонтной окраски прочных оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсокартонных, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещения.

Рекомендуется для создания декоративных структурных покрытий в сухих и влажных помещениях

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покрывания поверхности в 1 слой, м²/л	5 – 6, в зависимости от способа нанесения и шероховатости поверхности.
Разбавитель	Вода. Разбавлять не рекомендуется.
Способ нанесения	Наносить кистью, валиком, шпателем или распылением в 1 слой, для создания особых декоративных эффектов применять специальные инструменты. Можно наносить распылением методом HVLP с применением сопла 1,7 мм.
Время высыхания при +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %	Декорирование можно выполнять через 5 – 10 минут. Полное высыхание 1 – 2 часа в зависимости от толщины слоя. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Цвет	Серебро, Золото, тонируется по каталогу Kompozit® Deco
Базис колеровки	SM (Silver – полная дозировка), GM (Gold – полная дозировка).
Блеск	Перламутровый.
Мас. доля нелет. в-в, %	Ок. 56
Плотность, кг/л	Ок. 1,3
Размер частиц	150 мкм (Среднезернистый, ДСТУ EN 13300:2012).
Стойкость к мытью	Выдерживает интенсивную влажную уборку.
Химстойкость	Выдерживает частую очистку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а также некоторых растворителей (спирт, уайт-спирит).
Термостойкость	Выдерживает периодическое действие горячей (до 100 °С) воды.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 24 месяца от даты изготовления
Тара	2,5 л.

Декоративное покрытие DECO M130**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при окраске** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, материала и поверхности должна быть в пределах от +8 до +30 °С; относительная влажность воздуха не более 80 %.
- Предварительная подготовка** **Неокрашенная поверхность:**
Очистить поверхность от грязи и пыли. Новые деревянные поверхности в сухих помещениях можно окрашивать без предварительной обработки. Непрочные, осыпающиеся минеральные основания укрепить **Грунтовкой акриловой UNIVERSAL**, а во влажных, плохо вентилируемых помещениях - обработать **Антисептиком универсальным W2 Kompozit[®]**, а затем **Грунтовкой акриловой UNIVERSAL** в соответствии с инструкцией по применению. При необходимости выровнять поверхность влагостойкой шпатлевкой, после ее высыхания отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить слоем **Краски грунтовочной DECO 400**, колерованной в оттенок с тем же индексом, что выбран для декоративного покрытия. Твердую, глянцевую поверхность рекомендуется отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифования удалить.
- Ранее окрашенная поверхность:**
Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.
- Окраска** Тщательно перемешать материал перед применением. Наносить кистью, валиком, шпателем или распылением в 1 слой. Для создания особых декоративных эффектов хаотическими или направленными движениями специального инструмента (кисть с натуральным ворсом, декоративный шпатель, валик, губка) по влажной поверхности покрытия через 5 – 10 минут после его нанесения сгруппировать крупинки структурного наполнителя в желаемый узор. Подробнее см. **Каталог цветов DECO M130**. При обработке больших площадей стен наносят покрытие на такой участок, чтобы успеть завершить декорирование в течение открытого времени (5 – 10 мин.).
- Ремонтная окраска:**
Небольшие участки поверхности **Декоративного покрытия DECO M130** можно реставрировать этим же материалом такого же цвета. При желании полностью перекрасить поверхность, ее рекомендуется предварительно зашпатлевать готовой к применению акриловой шпатлевкой.
- Очистка инструментов** Удалить остатки материала с инструмента, не допуская его высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшего покрытия можно удалить при помощи **Смывки старой краски Kompozit[®]**.
- Уход** Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или губки с использованием теплого раствора моющего средства.
Со свежеекрашенной поверхностью следует обращаться осторожно, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости примерно через месяц. Если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью.
- БЕЗОПАСНОСТЬ** Материал не содержит органических растворителей, является нетоксичным и пожаробезопасным, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42/ЕС (<200 г/л). Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.
На материал есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.