

Технический паспорт продукта**SYNTEKO EXOTIC WOOD SEALER 1602****Описание продукции**

Не содержащая растворителей грунтовка на основе масла предназначена для тонирования паркетного и деревянного пола перед нанесением лаков Synteko базирующихся на воде. Не склеивает паркетные плашки. Применяя в чистом виде подчеркивает текстуру древесины, экзотические породы дерева делает более выразительными с насыщенным цветом. При сочетании с Tinting paste тонирует древесину. Рассчитана для нанесения больших площадей без нахлестов, переходов, облаков и т.п.

Наносится при помощи резинового аппликатора или металлического шпателя затем распределяется по поверхности при помощи красного фибрового пада после чего поверхность высушивается невористой впитывающей тканью.

Важно: Взболтайте перед использованием. Древесина, подвергнутая химической обработке или механической прессовке, не должна лакироваться лаками на водной основе.

Технические данные

Связующее вещество: Алкидный эфир

Растворитель: Не содержит

Плотность: около 955 кг/м³.

Опасность возгорания: неопасен

Расход: 15-60 м²/л (В зависимости от инструментов и породы древесины.)

Время высыхания: 16 часов при 23°C и относит. влажности 50%.

Хранение: при температуре между +10°C и +30°C

Рабочие инструменты: Резиновый аппликатор или шпатель из нержавеющей стали шириной 250-300мм, красный фибровый пад, неворсистая впитывающая ткань

Очистка: Уайт спирит, сольвент.

Инструкция по использованию

Подготовка поверхности:

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифованной наждачной бумагой или сеткой №120 и мельче, сухой, без пыли, масла, воска и других загрязнений.

ВАЖНО! Пропылесосьте и протрите пол перед нанесением Synteko Sealer. Не забывайте о пыли на плинтусах, батареях, подоконниках и т.д. Маслянистые и смолянистые породы дерева, такие как тик, следует лакировать сразу после шлифовки.

Приготовление состава:

Synteko Tinting Paste выдавливается в Synteko Exotic Wood Sealer в пропорции 10:1.

Пасты расфасованы в тубики, что облегчает дозировку.

То есть 1 тубик тонера (100мл) на 1 литр грунта. Смешивать их нужно до однородного состава путем разбалтывания в течении 3-5 минут.

Synteko Tinting Paste изготавливается в 7ми различных цветах: Белая, Эбеново дерево (черное), Тик, Розовое дерево, Махагон, Стальной-голубой, Оливковый.

Тонировка:

Synteko Exotic Wood Sealer наносится резиновым аппликатором, или нержавеющей шпателем. Затем распределяется по поверхности при помощи красного пада и однодисковой машины.

После чего поверхность высушивается методом полировки с натуральной неворсистой тканью. Время высыхания около 16 часов.

После высыхания наносится грунтовка Synteko Sealmaster или Synteko Sealer в зависимости от желаемого результата, смотрите тех описание грунтовок.

Поверхность готова к нанесению любых лаков Synteko базирующихся на воде.

Нанесение финишного покрытия

Чтобы добиться идеального результата, используйте только лаки Synteko (смотрите технический паспорт соответствующего продукта)

Здоровье и безопасность

Держите вдали от детей. Паспорт Безопасности Продукта доступен по запросу. Детальная информация и руководство предусмотрены в нашем ПБП (Паспорт Безопасности Продукта).

Наша информация основана на лабораторных исследованиях и считается руководством по выбору продукта и метода работы. Так как Вы работаете в условиях вне нашего контроля, мы не можем отвечать за результаты Вашей работы.



Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Synteko Floor Finishes
SE-205 17 Malmö, Sweden
www.synteko.com

