




ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

04.04.2013

Akviwax Satin - Аквивакс Сатин



ТИП Водоразбавляемый защитный состав

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Особенно подходит для обработки банных скамей, панельных стен и потолков, дверей и оконных рам во влажных помещениях.

Объекты применения Особенно подходит для обработки банных скамей, панельных стен и потолков, дверей и оконных рам во влажных помещениях. Воск впитывается в дерево и образует натуральную водо- и грязеотталкивающую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход	Рекомендуемое количество при нанесении (неразбавленный)		Теоретический расход
	толщина сухой пленки	мокрой	
		25-30 мкм	100 – 120 г/м ²

Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.

Способ нанесения

Время высыхания	100-120 г/м ²	+20 °C	+50 °C
	Сухой от пыли, спустя	30 мин	15 мин
	Межслойная выдержка, спустя	2-3 ч	1 ч



Akviwax Satin - Аквивакс Сатин

Сухой для использования, спустя	1 сутки	
------------------------------------	---------	--

Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины слоев, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Плотность

1,0 кг/л

Код

472 6909 (база TCW), 001 7064 черный

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. В процессе нанесения и сушки температура воска, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +10С и относительная влажность воздуха ниже 70%.

Предварительная подготовка

Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать поднявшиеся деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить.

Смешивание компонентов

Перемешать тщательно воск перед применением. Разбавить водой при необходимости. Нанести 1-2 раза.

Очистка инструментов

Вода. Для удаления засохших остатков воска рекомендуется использовать Tikkurila Tool Cleaner.

Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС

Содержание летучих органических веществ в воске - менее 130 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её



Аквивах Satin - Аквивакс Сатин

эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

[Назад](#)