



VIDARON SZPACHLA DO DREWNA

Шпаклівка для деревини



ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ



НАДЗВИЧАЙНО ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ



ТВЕРДА Й ЕЛАСТИЧНА



ІМІТУЄ НАТУРАЛЬНУ ДЕРЕВИНУ



ОПИС ВИРОБУ

Високоякісна акрилова шпаклівка для деревини. Містить скипидар (терпентин), який забезпечує надзвичайно хорошу адгезію шпаклювальної маси до деревини, а спеціально приготований кварцовий пи́л надає їй відповідної твердості та полегшує подальшу обробку. Не розтріскується під час висихання, її легко шліфувати й полірувати.



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

Білий
N01Береза
N02Ялина
N03Ясен
N04Бук
N05Сосна
N06Смерека
N07Вільха
N08Дуб
N09Горіх
N10Червоне дерево
N11Палісандр
N12

ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначена для вирівнювання незначних виїмок і нерівностей, заповнення тріщин на поверхні м'якої, твердої деревини та деревопохідних матеріалів, які експлуатують усередині та назовні приміщень. Після нанесення рекомендується покрити відповідним лаком VIDARON.



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ОБ'ЄМНА ГУСТИНА	ЧАС ВИСИХАННЯ ШАРУ товщиною приблизно 1 мм	ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ Й ОСНОВИ
[г/см³]	[год.]	від +5°C до +30°C
приблизно 1,75 г/см³	приблизно 3	

Технічні дані та інформація про спосіб застосування вказані для температури +20°C і відносної вологості повітря 55%.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Основу ретельно очистити від бруду, пилу й інших забруднень. Засмолені місця промити розчинником нітро. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Перед застосуванням шпаклівку ретельно перемішати. **ШПАКЛЮВАННЯ** ● За один раз наносити шари товщиною до 4 мм (за допомогою металевого шпателя). ● У разі ширших щілин або більших нерівностей наносити наступний шар після висихання попереднього, тобто через 2-3 год. (при товщині шару 1 мм). ● Роботи проводити за

температури основи й навколишнього середовища вище від +5°C. ● Після висихання шпакльовану поверхню відшліфувати наждачним папером. ● Після очищення поверхні від пилу можна приступати до фарбування або лакування. ● Залежно від типу основи, різниці температур і вологості час висихання може змінитися. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ ШПАКЛЮВАННЯ			
	в'язкість	відкритий час роботи	товщина одного шару	рекомендована кількість шарів
	5 кг, Ø 6 мм [с]	[хв.]	[мм]	
Металевий шпатель	торговий вигляд	до 30	до 4	до вирівнювання виїмок