

Caparol-Haftgrund

Адгезійна ґрунтовка для дисперсійних фарб і дисперсійних силікатних фарб, для внутрішніх робіт. Мінімальні емісії, без розчинників.



Опис продукту

Сфера застосування	<p>Спеціальна ґрунтувальна фарба, з білими пігментами, для криючих ґрунтувальних покриттів в приміщеннях, що наноситься перед фінішними покриттями на основі синтетичних дисперсійних фарб або дисперсійних силікатних фарб.</p> <p>Попереднє покриття, для збільшення зчеплення з поверхнею, що наноситься на гладкі основи зі здатністю до навантажень, наприклад, на гіпсові плити (GK), бетон, гіпсові і фінішні штукатурки розчинних груп P IV і P V, а також гіпсокартонні панелі.</p> <p>Призначено для використання в якості ґрунтувальних покриттів, зі збільшеною адгезією, перед обклеюванням шпалерами всіх видів, на гладких, слабо вбирючих поверхнях.</p>
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> ■ легко наноситься, водорозчинна, екологічно чиста, зі слабким запахом; ■ здатна до дифузії, s_d-значення 0,03 м (за рахунок тонування можливі відхилення від технічних характеристик); ■ висока адгезія до поверхні; ■ вирівнювання здатності до вбирання; ■ хороша покривна здатність; ■ ґрунтовка для наступного нанесення дисперсійних силікатних фарб на поверхні.
В'язуче	Модифікована синтетична дисперсія згідно DIN 55945.
Упаковка/Розмір тари	<ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартна продукція: 5 л, 12,5 л ■ Caparol-Haftgrund Airfix: 25 , 120 л
Колірні відтінки	<p>Білого цвета.</p> <p>Caparol-Haftgrund колерується с макс. 25% полнотоновыми и колеровочными красками CaparolColor (ранее Alpinacolor) или AVA – Amphibolin.</p> <p>Caparol-Haftgrund колерується машинным способом в системе ColorExpress во все ходовые коллекции оттенков, в светлых тонах примерно до индекса светлости 70.</p>
Зберігання	У прохолодному місці, без заморозків.
Технічна характеристика	<ul style="list-style-type: none"> ■ Щільність: бл. 1,66 г/см³

Застосування

Придатні основи	Основи повинні бути чистими, сухими і не мати розділяючих речовин.
Підготовка основи	Щодо придатності для обробки різних поверхонь і їх необхідних попередніх підготовок слід враховувати нашу Технічну інформацію № 650 "Поверхні та їх попередня підготовка".
Розбавлення	Розбавляється виключно водою.



Структура покриття	Наносити у нерозбавленому вигляді. Налаштування здійснюється на консистенцію для обробки, максимум з 5% води або CapaSol LF.
Витрата	На гладких поверхностях 150–200мл/м ² . На шерохватих основах расход будет соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.
Умови застосування	Нижня температурна межа при обробці та висиханні: Температура повітря повинна бути не нижче +8 °С.
Період висихання	При +20 °С та відносній вологості повітря 65 % через 12 годин поверхня готова до наступного нанесення. При більш низьких температурах слід відповідно дотримуватися більш тривалого часу висихання.
Інструменти	Валиком (ворс: 14 – 16 мм), щіткою або розпилювачем.
Очищення інструментів	Після застосування інструменти промити водою.
Нанесення безповітряним методом (Airless)	Кут: 50° Форсунка: 0,023–0,025" Тиск: 150 – 180 бар Пістолет-розпилювач повинен бути оснащений грубим дисперсійним фільтром (зеленим). При нанесенні методом безповітряного напилення фарбу добре перемішати і пропустити через сито.
Вказівки	Сумісність: Щоб забезпечити спеціальні характеристики, адгезійна ґрунтовка Caparol-Haftgrund змішується тільки з повнотоновими і тонувальними фарбами CaparolColor (раніше Alpinacolor) або повнотоновими і тонувальними фарбами AVA - Amphibolin. Не додавати ніяких інших матеріалів.

Примітки

Рекомендації/Експертизи	Застосування адгезійної ґрунтовки для внутрішніх робіт, було оцінено Фраунхверським інститутом ім. Вільгельма Клаудітца (WKI), результатом чого стало присвоєння продукту знака якості "Випробуваний на вміст шкідливих речовин" Союзу працівників технічного нагляду (ФРН). Висновок про нешкідливість продукту можна отримати на вимогу.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в місцях, недоступних для дітей. При попаданні в очі і на шкіру відразу ж ретельно прополоскати водою. Не вдихати утворюється туман при нанесенні фарбопультотом. Не допускати попадання в каналізацію / водойми або в ґрунт. Докладні відомості: див. паспорт безпеки речовини.
Утилізація	Під вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на водній основі, засохлі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як засохлі фарби або як побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Для продуктів даної категорії A/a: 30 г/л (2010). Цей продукт містить макс. < 1 г/л ЛОС.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, силікати, вода, добавки, консервант.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 (044) 379 06 91 Факс:+38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація G658R NOE · Видання: April 2017

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації · ДП "Капарол Україна" вул.