

Capalith Fassaden-Feinspachtel P

Готова до застосування шпаклювальна маса на основі синтетичних матеріалів



Опис продукту

Сфера застосування	Шпаклювальна маса, що легко розтягується, для виправлення дрібних дефектів і нерівностей в штукатурці, бетоні, для згладжування і вирівнювання нерівномірно затертих поштукатурених ділянок, а також для загладжування бетону. Максимальна товщина шару: 1 мм.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> ■ атмосферостійка, екологічна ■ добре розтягується ■ зручна у застосуванні ■ хороша адгезія з основою
В'язуче	Дисперсія синтетичного матеріалу згідно DIN 55 945
Упаковка/Розмір тари	Овальні пластикові відра 4 кг та 25 кг
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі.

Застосування

Придатні основи	Основи повинні бути міцними, чистими, сухими, без розділяючих речовин.
Підготовка основи	<p>Штукатурки розчинної групи PII, PIII: Нові штукатурки можна покривати після повного висихання, як правило, через 2 тижні при 20°C і відносній вологості повітря 65%. При несприятливих погодних умовах (дощ, вітер) необхідно дотримуватися більш тривалого періоду витримання.</p> <p><u>Старі штукатурки:</u> У місцях локального ремонту штукатурки повинні добре схопитися і просохнути. На грубопористих, вбираючих основах, що мають легкий осип піску, рекомендується ґрунтування з використанням продукту OptiGrund E.L.F. На критичних основах необхідне ґрунтування продуктом Dura-grund.</p> <p>Бетон: Бетонні поверхні з відкладеннями бруду або з борошністо-зернистим шаром необхідно очистити механічним способом або промити струменем води під тиском при дотриманні відповідних інструкцій. На слабо вбираючих, гладких поверхнях нанесіть шар ґрунтовки CapaGrund Universal.</p> <p>На грубопористих, вбираючих поверхнях, що мають легкий осип піску, рекомендується ґрунтування з використанням продукту OptiGrund E.L.F. На крейдистих поверхнях необхідно ґрунтування продуктом Dura-grund.</p> <p>Цементно-волокнисті плити (без покриття): Плити з поверхневим ущільненням, проґрунтувати з використанням продукту Dura-Haftgrund. На вивітрені, сильно вбираючі плити нанести ґрунтувальне покриття продуктом Dura-grund. Невбудовані плити слід обробляти, включаючи тильну сторону і торці.</p>



	<p>Покриття, стійкі до навантажень, виконані дисперсійними фарбами: Крейдові покриття, виконані дисперсійними фарбами, очистити струменем води під тиском при дотриманні відповідних інструкцій. Глянцевим поверхням спочатку надати шорсткості. Нанести ґрунтувальне покриття за допомогою Putzgrund 610.</p> <p>Покриття, нестійкі до навантажень, виконані дисперсійними фарбами або штукатурками на основі синтетичних смол: Видалити без залишку придатними для цього методами, наприклад, механічним способом або протравленням і наступним промиванням струменями гарячої води під високим тиском при дотриманні відповідних інструкцій.</p> <p>На слабо вбираючі, гладкі поверхні нанести ґрунтувальне покриття CapaGrund Universal. На крейдові, що мають осип піску, вбираючі поверхні нанести ґрунтовку Dupa-grund.</p> <p>Метод нанесення Наноситься штапелем або кельмою. Шпаклювальні стики необхідно вирівняти кельмою з легким натисканням. У висохлому стані Caparol Fassaden-Feinspachtel добре шліфується.</p> <p>Товщина шару, що наноситься: Оптимальна товщина шару, що наноситься 0,5 - 1 мм. За один робочий прохід можна наносити шар товщиною до 5 мм</p> <p>Структура покриття <i>Подальша обробка:</i> При температурі + 20 °C і відносній вологості повітря 65% Caparol Fassaden-Feinspachtel може піддаватися подальшій обробці через 24 години. При більш низькій температурі і підвищеній вологості повітря цей час збільшується. Перед подальшою обробкою на зашпакльовані ділянки необхідно нанести ґрунтувальне покриття CapaGrund Universal або AmphiSilan-Grundierfarbe в залежності від застосовуваних далі матеріалів. Повністю зашпатльовані поверхні можна не ґрунтувати. Для штукатурок на основі синтетичних матеріалів потрібно ґрунтування матеріалом Putzgrund 610.</p> <p>Витрата В залежності від способу нанесення та товщини шару бл. 500 – 800 г/м² і більше.</p> <p>Умови застосування Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні: +5°C для навколишнього середовища та основи.</p> <p>Вказівки На Caparol Fassaden-Feinspachtel P не можна наносити ґрунтовки, що містять розчинники!</p>
--	--

Примітки

<p>Зверніть увагу (Станом на момент друку)</p> <p>Утилізація</p> <p>Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст</p> <p>Центр обслуговування клієнтів</p>	<p>Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити водою. Не допускати попадання в каналізацію / стічні води і в ґрунт. Додаткові відомості: див. паспорт безпеки.</p> <p>Утилізувати тільки порожню упаковку. Рідкі залишки продукту можуть бути утилізовані як відходи фарб на водній основі, затверділі залишки продукту - як затверділі фарби або побутове сміття.</p> <p>Дисперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, адитиви, консерванти.</p> <p>Телефон: +38 (044) 379 06 91</p> <p>Факс: +38 (044) 379 06 85</p> <p>e-mail: info@caparol.ua</p>
---	--