

SamtGrund E.L.F.

Екологічна ґрунтувальна фарба внутрішнього застосування



Опис продукту

Сфера застосування	Особливо придатна для застосування в житлових та робочих приміщеннях. Ґрунтувальна фарба для гладких поверхонь ґрунтувальних покриттів, що зберігають фрактуру, на гладких і слабо вбираючих поверхнях. Фарба вільна від розчинників і шкідливих емісій. Світло-сірий відтінок (бл. Grau 60 по 3D-системі) бази 1 зменшує можливість виявлення нерівностей і контрастних місць.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> - водорозчинна, екологічна, з мінімальним запахом - вільна від розчинників та емісій - сприяє адгезії - тонкошарова - паропроникна - володіє чудовою покривною здатністю - легка в застосуванні
В'язуче	Синтетичний латекс, згідно з DIN 55 945.
Упаковка/Розмір тари	База 1: 2,5 л; 10 л База 3: 10 л після тонування.
Колірні відтінки	База 1, світло-сіра (бл. Grau 60 по 3D-системі) може застосовуватися без подальшого тонування. База 3, прозора, застосовується тільки після тонування. SamtGrund E.L.F. база 1 може бути затонована самостійно за допомогою повнотонових і тонувальних фарб CaparolColor или AVA. При самостійному тонуванні необхідну кількість фарби потрібно повністю змішати між собою, щоб уникнути відмінностей у відтінках. При замовленні від 100 л можливе заводське тонування.
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі.
Технічна характеристика	■ Щільність: бл. 1,3 г/см ³



Вказівки

Внаслідок тонування можливі деякі зміни початкових технічних даних.

Застосування

Придатні основи

Основи для нанесення покриття повинні бути сухими, вільними від забруднень і розділяючих речовин.

Підготовка основи

Штукатурки розчинних груп P II та PIII:

Щільні штукатурки з нормальною вбираючою здатністю фарбуються без їх попередньої підготовки. На великопористі, сипучі, вбираючі штукатурки наноситься ґрунтовка акриловим гідрозолем Caparol OptiGrund E.L.F. або Capasol LF.

Гіпсові і готові штукатурки груп PIV та PV:

Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund або SamtGrund E.L.F. Гіпсові штукатурки зі спеченою поверхнею прошліфувати, видалити пил і нанести шар глибокого ґрунтування марки Caparol-Tiefgrund TB.

Гіпсові будівельні панелі:

Вбираючі вологу панелі заґрунтувати акриловим гідрозолем OptiGrund E.L.F. або глибоким ґрунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

На сильно ущільнені, гладкі панелі нанести адгезійний ґрунт марки Caparol Haftgrund або SamtGrund E.L.F.

Гіпсокартонні панелі:

Зашліфувати нерівності шпаклівки. Місця шліфування закріпити Caparol Tiefgrund TB. Нанести покриття ґрунтовки матеріалом Caparol-Haftgrund або SamtGrund E.L.F. або Capasol LF. Панелі з водорозчинними компонентами, що утворюють плями, заґрунтувати фільтруючим ґрунтом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:

Видалити будь-які залишки роз'єднуючого матеріалу, а також матеріали, що створюють пил та осипаються.

Газобетон:

Покриття ґрунтовки матеріалом Caparplex, розведеним водою в пропорції 1:3.

Нештукатурена кладка із силікатної та звичайної цегли:

Фарбувати без попередньої підготовки.

Покриття зі здатністю до навантажень:

Матові, малогроскопічні поверхні обробляти без попередньої підготовки.

Блискучим поверхням, лакам і емалям надати шорсткості. Нанести покриття ґрунтовки матеріалом Caparol-Haftgrund або SamtGrund E.L.F.

На слабковбираючі вологу, гладкі поверхні нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Haftgrund або SamtGrund E.L.F. Великопористі, вбираючі поверхні з осипом заґрунтувати Caparol OptiGrund E.L.F. або Capasol LF.

Покриття без здатності до навантажень:

Покриття лаками, емалями, дисперсійними фарбами, а також штукатурні покриття на основі синтетичних смол, що мають погану здатність до навантажень, необхідно видалити.

Покриття з мінеральних фарб з поганою здатністю до навантажень механічно видалити і очистити поверхні від пилу. Заґрунтувати глибоким ґрунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

Покриття клейовими фарбами:

Змити до самої основи. Заґрунтувати глибоким ґрунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

Незабарвлені ворсисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу:

Фарбувати без попередньої підготовки.

Неміцні шпалери:

Видалити до основи. Змити залишки шпалерного клею і паперової основи. Заґрунтувати глибоким ґрунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхні, покриті пліснявою:

Видалити сліди цвілі або грибка механічним шляхом за допомогою вологої щітки або скребка, промити поверхні засобом Saratop і дати їм добре просохнути.

ґрунтувальне покриття виконати згідно стану поверхні. На сильно заражених поверхнях застосувати фарби Indeko-W, Malerit-W або Fungitex-W.

Поверхні з плямами від нікотину, води, кіптяви, масла або жиру:

Плями нікотину, води, кіптяви, масла або жиру промити водою з додаванням миючого засобу і дати їм добре просохнути. Висохлі водяні плями прочистити сухий щіткою. Нанести ізолюючу ґрунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно забруднені місця нанести фінішне покриття матеріалом Caparol IsoDeck.

Деревина та дерев'яні матеріали:

Фарбувати водорозчинними, екологічно чистими акриловими лаками Capasyl або фарбою для дерева Capadur Color.

Видалення мілких дефектів:

Після відповідної попередньої обробки усунути дефекти багатоцільовою шпаклівкою марки Akkordspachtel відповідно до інструкцій щодо їх застосування, і при необхідності додатково заґрунтувати.

Метод нанесення	Наносити пензлем, валиком або методом безповітряного розпилення.
Структура покриття	Фінішний шар: Samtex 3 E.L.F., Samtex 7 E.L.F., Samtex 20 E.L.F.
Витрата	бл. 135 мл/кв.м за один прохід на гладкій поверхні. На шорсткою поверхні витрата відповідно більша. Точна витрата визначається на пробному покритті.
Умови застосування	+5 °С для основи та повітря.
Період висихання	При температурі +20 °С та відносній вологості повітря 65 % покриття через 4-6 годин сухе на поверхні і готове до нанесення наступного шару. Повністю сухим і здатним витримувати навантаження покриття стає приблизно через 3 дні. Цей період збільшується при більш низькій температурі і більш високій вологості повітря.
Інструменти	Щітка, валик, безповітряний розпилювач.
Очищення інструментів	Робочі інструменти після використання промивати водою.
Нанесення безповітряним методом (Airless)	Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,021–0,026 дюйма Тиск: 150–180 бар
Вказівки	Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок обробленої поверхні матеріал слід наносити за один прохід методом «мокре по мокрому».

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. При нанесенні матеріалу методом розпилення не вдихати «туман», що утворюється. Не допускати попадання в стічні води. Детальна інформація: див. інструкцію з безпеки.
Утилізація	У вторинну переробку здавати тільки порожні відра. Залишки матеріалу після висихання можуть бути утилізовані як будівельні відходи або як затверділі старі фарби, а також як побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Для категорії продуктів (A/a): 30 г/л (2010) Цей продукт містить макс. 1 г/л.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, адитиви, консерванти.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua