

Фарба інтер'єрна INTERIOR 7


Тип	Водно-дисперсійна латексна фарба для внутрішніх робіт. Утворює тонкошарове еластичне матове покриття надзвичайно стійкого сніжно-білого кольору з відмінною стійкістю до дії води та інтенсивного миття з використанням миючих засобів.
Призначення	Для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих поверхонь, гіпсокартонних, магнезитових та деревоволокнистих плит усередині будівель. Підходить для фарбування шпалер та інших фактурних поверхонь. Застосовують для фарбування стін і стель в сухих і вологих приміщеннях, зокрема з високим експлуатаційним навантаженням (коридори, офіси тощо.) і з підвищеною вологістю (ванні кімнати, санвузли і т. і.), які потребують інтенсивного очищення.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/кг	5 – 6 для поглинаючих і рельєфних поверхонь, 6 – 7,5 для гладких непоглинаючих поверхонь.
Розбавлювач	Вода, допускається розбавляти до 10 %.
Спосіб нанесення	Наносити пензлем, валиком або розпилюванням. При розпиленні під високим тиском застосовувати сопло 0,017" – 0,021".
Час висихання при +20 °С і відносній вологості повітря 50 %	На дотик – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити за 1 – 2 години. Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.
Колір	Білий; тонується за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.
Базис тонування	А (білий – дозування з коефіцієнтом 0,75), С (без кольору).
Блиск при 85°, GU	3,7 (ДСТУ ISO 2813).
Ступінь блиску	Глибоко матовий (ДСТУ EN 13300).
Покривність, ДСТУ EN 13300	Клас 1 при нормі покривання поверхні 1,8 м ² /кг. Клас 2 при нормі покривання поверхні 3,1 м ² /кг.
Об'ємна частка нелетких речовин, %	40 (ДСТУ ISO 3233-3).
Густина, кг/л	1,40 (базис А, С) (ДСТУ ISO 2811-1).
Стійкість до мокрого стирання	Витримує інтенсивне миття (клас 1, ДСТУ EN 13300).
Хімістійкість	Витримує періодичну очистку з використанням миючих і дезінфікуючих засобів.
Зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °С, в недоступному для дітей місці. Березти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів. Не рекомендується зберігати фарбу в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
Тара	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг.

Фарба інтер'єрна INTERIOR 7**ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ**

- Умови при фарбуванні** Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5 до +35 °С; відносна вологість повітря не більше 80 %.
- Попереднє готування** **Нова поверхня:**
Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти готовою до застосування акриловою шпаклівкою відповідно до інструкції з застосування. Не рекомендовано використовувати сухі суміші на гіпсовій основі. Тверду, глясову поверхню відшліфувати до матового стану й ретельно видалити пил. Нові поверхні на вапняно-цементній основі рекомендується витримати перед обробкою протягом щонайменше одного місяця. Перед фарбуванням поверхні, які поглинають вологу, слід заґрунтувати **Ґрунтовкою акриловою BRILLIANT**, або (для слабких поверхонь, що обсіпаються) **UNIVERSAL**, а в приміщеннях з недостатньою вентиляцією або підвищеною вологістю – перед тим обробити **Антисептиком W2 Kompozit**[®] відповідно до інструкції з застосування. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою.
Раніше фарбована поверхня:
Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються. Поверхню вимити розведеним лужним миючим засобом, ретельно промити чистою водою і висушити. Далі обробляти так само, як нові поверхні.
- Фарбування** **Нова поверхня:**
Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. При фарбуванні шпалер та інших фактурних поверхонь для нанесення першого шару перед тим можна розбавити водою (до 10 %). Наносити пензлем, валиком або розпилюванням в 1 – 2 шари.
Ремонтне фарбування:
Ремонтне фарбування покриття **Фарби інтер'єрної INTERIOR 7** виконувати цією ж фарбою або іншою водно-дисперсійною фарбою. Див. п. "Попереднє готування".
- Очищення інструментів** Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно ретельно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити за допомогою **Розчинника Kompozit**[®].
- Догляд** Пофарбовану поверхню можна очистити за допомогою м'якої тканини чи губки з використанням теплого розчину мила або миючого засобу. Зі свіжопофарбованими поверхнями необхідно поводитися обережно, оскільки при нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної міцності приблизно через місяць. За необхідності, до цього терміну можливе легке очищення м'якою злегка вологою тканиною.
- БЕЗПЕКА** Фарба є пожегобезпечною та нетоксичною. Проте, роботи слід виконувати обережно і ретельно, уникаючи зайвого, непотрібного контакту з матеріалом. При нанесенні розпиленням використовувати респіратор. Вміст ЛОС відповідає вимогам Директиви 2004/42/ЄС (під-категорія «а», норма та максимальний фактичний вміст у готовому до застосування вигляді до 30 г/л). **Перевірено МОЗ України.**
- ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА** Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.