

Грунтовка акриловая UNIVERSAL-BIO (концентрат)

Тип Водоразбавляемый укрепляющий акриловый грунтовочный состав глубокого проникновения (концентрат 1:4). Содержит антисептик длительного действия.

Область применения Предназначен для укрепления пористых, осыпающихся, мелящих минеральных (штукатуренных, бетонных, кирпичных) и других впитывающих поверхностей снаружи и внутри зданий. Выравнивает впитывающую способность основания, снижает расход краски, улучшает адгезию, повышает влаго- и атмосферостойкость покрытия. Надежно защищает от широкого спектра биологических повреждений.

Применяют для обработки стен и потолков, в особенности внутри влажных, плохо проветриваемых помещений, а также на фасадах и цоколях зданий перед окраской водно-дисперсионными красками и эмалями, шпатлеванием, нанесением декоративных масс, приклеиванием обоев, керамической плитки, различных напольных покрытий и т. п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход, м²/л 5-10 (в разбавленном 1:4 виде). На расход влияют шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности, а также метод нанесения и условия при обработке.

Сухой остаток, % 41.

Плотность, кг/л 1,03.

Разбавитель Вода. Готовый к применению раствор получают смешиванием концентрата с водой в соотношении от 1:4 до 1:9 (подробнее указано в инструкции по применению).

Способ нанесения Наносить щеткой, кистью, валиком или другим инструментом, обеспечивающим равномерное впитывание. Можно грунтовать методом распыления.

Время высыхания при +20°C и относительной влажности 50% 2ч.
Окраску либо другую обработку можно производить примерно через 4 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.

Цвет Молочно-белый, после высыхания бесцветный, прозрачный.

Биостойкость Обработанная поверхность устойчива к появлению и развитию плесневых грибов, лишайников, сине-зеленых водорослей и других биологических повреждений в течение не менее 10 лет.

Хранение Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от детей! Не допускать контакта с продуктами питания.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Тара 2л.

Торговый дом “Композит–Сервис”

Украина, г. Киев, ул. Марко Вовчок, 14

Почтовый адрес: 01001, г. Киев, а/я 161-В, тел/факс: (044) 531-42-47

www.farba.com.ua

Грунтовка акриловая UNIVERSAL-BIO (концентрат)**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при обработке** Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и способной впитывать воду. Температура воздуха, грунтовки и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +35°C; относительная влажность воздуха не более 80%.
- Предварительная подготовка** Удалить все отслаивающиеся и невпитывающие покрытия. Новые, свежие основания на известково-цементной основе следует выдержать перед обработкой на протяжении по крайней мере одного месяца. Очистить поверхность от осыпающихся частиц, пыли и загрязнений, особенно пятен жира, смолы и т.п. Имеющиеся налеты грибков, лишайников, водорослей, мхов и т.п. удалить механически, поверхность промыть водой и тщательно просушить. Перед грунтованием следует провести обработку **Антисептиком Kompozit®** в соответствии с инструкцией по применению.
- Применение** Для сильно впитывающих оснований средство разбавляют в соотношении 1 часть концентрата : 4 части воды (из 2л концентрата получают 10л готового к применению раствора). Для слабо впитывающих поверхностей соотношение можно увеличить до 1:9 (из 2л концентрата получают 20л готового к применению раствора). Следует учесть, что чрезмерное разбавление ослабляет укрепляющее действие и эффект биологической защиты. Грунтовка должна насытить поверхность, но вместе с тем полностью впитаться в нее, чтобы избежать появления глянца после высыхания. Рекомендуется делать пробное грунтование. Готовый раствор наносить щеткой, валиком или распылителем методом "мокрый по мокрому" (в 1-3 прохода подряд по мере впитывания, не допуская высыхания). При нанесении валиком особенно тщательно следить за равномерностью впитывания. Небольшие труднодоступные участки обрабатывать кистью. Высохшую поверхность можно окрасить водно-дисперсионной акриловой краской или проводить другую обработку не ранее, чем через 5 часов после нанесения грунтовки.
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой. Высохшие следы грунтовки можно удалить при помощи растворителя (ацетон, растворитель 646).
- ОХРАНА ТРУДА** Грунтовка не содержит вредных летучих веществ и тяжелых металлов, является пожаробезопасной. Тем не менее, при работе с ней рекомендуется использовать перчатки, защитную одежду, а также (при нанесении распылением) очки и средства защиты дыхания. При попадании на кожу сразу промыть водой. При попадании в глаза тщательно промыть чистой водой и обратиться к врачу. В случае проглатывания незамедлительно обратиться к врачу и показать тару или этикетку продукта. Во время работы с материалом запрещается принимать пищу, пить, курить. После высыхания на поверхности, обработанной в соответствии с инструкцией по применению, грунтовка абсолютно безвредна для здоровья.
На грунтовку есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.