

Эмаль акриловая METALLIQ®

Тип	Водоразбавляемая атмосферостойкая декоративная акриловая эмаль универсального применения с эффектом «металлик».
Область применения	Предназначена для окраски деревянных и загрунтованных металлических, а также древесноволокнистых, древесно-стружечных, пенополистирольных и минеральных (оштукатуренных, бетонных, кирпичных) поверхностей снаружи и внутри зданий. Можно применять для ремонтной окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными эмалями. Применяется для окраски декоративных изделий и конструкций, мебели, дверей, оконных рам и наличников, плинтусов, багетов, лепнины и других рельефных элементов. Подходит для декоративной росписи небольших изделий, картин и других художественных целей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покрывания поверхности в 1 слой, м²/кг	6 – 8,5, в зависимости от способа нанесения, пористости и шероховатости поверхности.
Разбавитель	Вода, допускается разбавлять до 10 %.
Способ нанесения	Наносить синтетической кистью или валиком с коротким ворсом, для создания особых декоративных эффектов применять специальные инструменты. Можно наносить распылением методом HVLP с применением сопла ок. 2мм.
Время высыхания при +20 °С и отн. влажности воздуха 50 %	30 – 40 мин, следующий слой можно наносить через 1 – 2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Цвет	С эффектом «металлик»: Серебро, Золото (тонируются по каталогу Kompozit® Deco), Бронза, Голубое Сияние, Изумруд, Красное Вино, Медь, Платина, Римское Золото, Красное Золото, Черный Жемчуг; с перламутровым эффектом: Жемчуг. Для получения дополнительных оттенков готовые цвета можно смешивать друг с другом в любых соотношениях, для получения полупрозрачной декоративной лазури можно смешивать эмаль с Лаком мебельным AQUA WOOD.
Базис колеровки	SM (Silver – полная дозировка), GM (Gold – полная дозировка).
Блеск	Металлический, перламутровый.
Масс. доля нелет. в-в, %	48.
Плотность, кг/л	1,16.
Стойкость к мытью	Выдерживает интенсивную мокрую очистку (1-й класс лакокрасочного покрытия, ДСТУ EN 13300:2012)
Химстойкость	Выдерживает частую очистку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а также некоторых растворителей (спирт, уайт-спирит).
Термостойкость	Выдерживает периодическое действие горячей (до 100 °С) воды.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от + 5 до + 35 °С, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 24 месяца от даты изготовления.
Тара	0,1 кг; 0,5 кг; 0,9 кг; 3,5 кг; 12 кг (по договоренности с заказчиком).

Эмаль акриловая METALLIQ®**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, эмали и поверхности должна быть в пределах от + 8 до + 35 °С; относительная влажность воздуха не более 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Новые деревянные поверхности можно окрашивать без предварительного грунтования. При ремонтной окраске поверхностей из старой, посеревшей древесины снаружи помещений их рекомендуется загрунтовать органорастворимой акриловой Грунтовкой STRONG® . Металлические поверхности очистить от ржавчины, при необходимости обработать Преобразователем ржавчины Kompozit® , обезжирить и загрунтовать Грунтовкой для металла ANTIKOR или Грунтовкой ГФ-021 Kompozit® в соответствии с инструкцией по применению. Непрочные, осыпающиеся минеральные основания укрепить Грунтовкой акриловой UNIVERSAL . Перед окраской во влажных, плохо вентилируемых помещениях рекомендуется обработать поверхность Анти-септиком универсальным W2 Kompozit® , а затем Грунтовкой акриловой UNIVERSAL в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевою поверхность рекомендуется отшлифовать до матового состояния и удалить пыль от шлифования. Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.
Окраска	Тщательно перемешать эмаль перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 1 – 2 слоя. При окраске шероховатых и рельефных поверхностей для нанесения 1-го слоя разбавить водой (не более 10 %). Для создания особых декоративных эффектов нанести эмаль велюровым валиком и сразу же создать рисунок хаотическими или направленными движениями кисти, шпателя либо любого другого инструмента по мокрому слою. Также можно использовать декоративный валик, трафарет, губку и другие специальные инструменты. При обработке больших площадей стен наносят эмаль на такой участок, чтобы успеть завершить декорирование в течение открытого времени (3 – 5 мин.). Ремонтная окраска: Ремонтную окраску покрытия Эмали акриловой METALLIQ® выполнять этой же эмалью или другими водоразбавляемыми латексными эмалями и красками. См. п. "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Удалить остатки эмали с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей эмали можно удалить при помощи растворителя Смывки старой краски Kompozit® .
Уход	Готовое покрытие можно мыть теплым раствором моющего средства с помощью мягкой ткани или губки. Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение около двух недель. При необходимости, ранее этого срока возможна легкая очистка влажной мягкой тканью.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Эмаль не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42/ЕС (подкатегория I: норма до 200 г/л, фактическое содержание < 40 г/л). Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На эмаль есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.