

Краска интерьерная Premium Latex


Тип	Латексная акриловая краска с повышенной стойкостью к мытью.
Область применения	<p>Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, зашпатлеванных поверхностей, гипсокартонных, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри здания. Подходит также для окраски обоев и других фактурных поверхностей.</p> <p>Применяют для окраски стен и потолков в сухих помещениях, в том числе с высокой эксплуатационной нагрузкой (коридоры, офисы и пр.), также применима в помещениях с повышенной влажностью.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покрывания поверхности в 1 слой, м²/л	8 – 9 для впитывающих и рельефных поверхностей, 10 – 11 для гладких невпитывающих поверхностей.
Разбавитель	Вода, допускается разбавлять до 10 %.
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением. При безвоздушном распылении применять сопло 0,017" – 0,021".
Время высыхания при +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1 – 2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Цвет	Белый, тонируется по каталогам Kompozit®, NCS, RAL..
Базис колеровки	AA (белый – полная дозировка), С (прозрачный).
Блеск	5 ед. при 85° (матовый, ДСТУ EN 13300:2012).
Укрывистость	1-й класс (при нанесении в 2 слоя с рекомендованной нормой покрывания поверхности, ДСТУ EN 13300:2012)
Масс. доля нелет. в-в, %	59 (базис AA), 55 (базис С).
Плотность, кг/л	1,50 (базис AA), 1,39 (базис С).
Стойкость к мытью	Выдерживает интенсивную мокрую очистку (1-й класс лакокрасочного покрытия, ДСТУ EN 13300:2012).
Химстойкость	Выдерживает периодическую очистку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а также некоторых растворителей (спирт, уайт-спирит).
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев от даты изготовления.
Тара	0,9 л; 2,7 л; 9 л.

Краска интерьерная Premium Latex**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5 до +35 °С; относительная влажность воздуха не более 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность готовой к применению акриловой шпатлевкой, высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью укрепить Грунтовкой акриловой UNIVERSAL , а во влажных, плохо вентилируемых помещениях – обработать Антисептиком Kompozit[®] и укрепить Грунтовкой акриловой UNIVERSAL-BIO (концентрат) в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед окраской в течение по крайней мере одного месяца. Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.
Окраска	Неокрашенная поверхность: Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить валиком, кистью или распылением в 1 – 2 слоя. При окраске обоев и других фактурных поверхностей для нанесения 1-го слоя разбавить водой (не более 10 %). Ремонтная окраска: Ремонтную окраску покрытия Краски интерьерной Premium Latex выполнять этой же краской или другой водоразбавляемой краской. См. п. "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски можно удалить при помощи Смывки старой краски Kompozit[®] .
Уход	Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или губки с использованием теплого раствора моющего средства. Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение примерно двух недель. Если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой слегка влажной тканью.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42/ЕС (<30 г/л) Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На краску есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.