


SYNTEKO RE-COVER



1620

Synteko RE-COVER - масло для периодического ухода за деревянными и пробковыми полами, предварительно обработанными маслом Synteko.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: для периодического ухода за полами

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- Самозатвердевающее
- малопахнущее
- не желтеет

РАСХОД:

- 50-100 м²/л в зависимости от инструментов и породы дерева

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Аппликатор с резиновым спонжем 300-500 мм
- Шлифовальная машина (2 скорости: 150 и 300 об./мин., по возможности)
- Красный шлифовальный круг (1 шт./ 20 м²)
- Неворсистая ткань для полирования (3 шт./ 20 м²)
- Очистите инструменты с помощью вайт спирита

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО:	Алкидная смола
РАСТВОРИТЕЛЬ	Уайт спирт без ароматических соединений
СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА:	Около 77%
ПЛОТНОСТЬ	Около 910 кг/м ³
ПОЖАРООПАСНОСТЬ	Воспламеняется. Точка воспламенения +40°C
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Около 2-4 часов при 23°C и относит влажности 50%
ХРАНЕНИЕ	Должно храниться при температуре между +10°C и 30°C
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца в неоткрытом контейнере со дня производства (см. упаковку)
УПАКОВКА	1 л

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛА

- Не накрывайте поверхность непористыми покрытиями
- Приклейте к ножкам стульев и столов кусочки войлока во избежание появления на полу царапин.

ВНИМАНИЕ!

- Регулярно чистите пол пылесосом или насухо выжатой тряпкой.
- Начинайте регулярный уход до того, как обусловленные эксплуатацией повреждения основательно испортят древесину
- Внимание! Использованные диски, тряпки и рабочие инструменты сразу же после окончания работы поместить не менее, чем на 16 часов в заполненную водой емкость и затем утилизировать.

SYNTEKO RE-COVER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Обработанную маслами Synteko поверхность легко содержать в чистоте. При правильном уходе за промасленным полом ему больше никогда не потребуется шлифование.

Для периодического ухода за полами обработанными маслами Synteko используете **Synteko RE-COVER**. Частота обработки пола зависит от интенсивности эксплуатации и частоты очистки пола:

- как правило, через год в жилых помещениях
- примерно 2–4 раза в год в офисах.

Регулярный уход восстанавливает глянец пола и позволяет надолго сохранить его красивый вид.

Регулярный уход следует начинать непременно еще до того, как нанесенный на пол слой изнашивается до чистой древесины. RE-COVER можно использовать также и для восстановления отдельных участков

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Вымойте пол раствором Synteko REMOVER (смотрите технический паспорт продукта).
- Прежде, чем наносить Synteko RE-COVER, убедитесь, что пол полностью высох..

2. ПРОМАСЛИВАНИЕ

- Тонко нанесите Synteko RE-COVER резиновым аппликатором или тряпкой.
- Дайте полу впитать Synteko RE-COVER в течение 10-15 мин., затем повторите нанесение, если необходимо.
- Через 20 минут после окончания промасливания, отполируйте пол чистой, сухой, неворсистой тряпкой
- По полу можно ходить через 2 - 4 часа.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Детальная информация и руководство предусмотрены в нашем ПБП (Паспорт Безопасности Продукта) www.synteko.ru.com.

РИСК САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ! СОДЕРЖИТ ВЫСЫХАЮЩЕЕ МАСЛО. СОБЕРИТЕ И ПОМЕСТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ВЕТОШЬ И ОСТАТКИ В ОГНЕУПОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР С ВОДОЙ И УТИЛИЗИРУЙТЕ СОГЛАСНО ОФИЦИАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.



Предупреждение! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу и показать данную емкость или этикетку. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. - Не курить. Держать крышку контейнера плотно закрытой. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. После работы тщательно вымыть. Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия. Хранить в прохладном месте. Утилизировать содержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, государственными и международными правилами. Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy. Содержит Butanone oxime. Может вызывать аллергическую реакцию. Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже.

Ограничение Евросоюза для данного продукта (кат. A/i): 500 г/л (2010). Данный продукт содержит макс. 207 г/л летучих соединений (VOC).

Наша информация основана на лабораторных исследованиях и считается руководством по выбору продукта и метода работы. Так как Вы работаете в условиях вне нашего контроля, мы не можем отвечать за результаты Вашей работы.

Производитель:
Sika Estonia OÜ
Петербури tee 101, 13812 Таллин,
Эстония
www.synteko.ru.com

Дата: 28.07.2014

www.synteko.ru.com