




Dicco Color TM - Дикко Колор TM

ТИП Органоразбавляемая морилка.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Может также применяться для морения зашпатлеванных участков.

Объекты применения Рекомендуется для мебели, дверей, панелей и других деревянных и древесноплитовых поверхностей внутри помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Содержит светостойкие растворимые пигменты.

Цветовые каталоги Оттенки каталога цветов DICCO COLOR. Другие цвета по требованию. Колеровка DICCO COLOR.

Расход	Рекомендуемые количества при нанесении (неразбавленной)		Теоретический расход
	толщина сухой пленки	мокрой	
	5 мкм	40-60 г/м ²	14-16 м ² /л

Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.

Разбавитель 1027

Способ нанесения Воздушное распыление, вальцовое нанесение, окунание.

Время высыхания	80 - 100 г/м ²	+23 °C	+50 °C	+70 °C	ИКС
	Сухая для последующего окрашивания, спустя	20 мин	5 мин	2 - 3 мин	15 - 30 сек

Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности и вентиляции.

Сухой остаток 1 – 10% по весу в зависимости от цвета.
1 - 8% по объему, в зависимости от цвета.

Плотность 0,9 кг/л в зависимости от цвета.

Код 274-серия

Свидетельство о государственной регистрации [DICCO COLOR TM](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. При нанесении и сушке температура окружающего воздуха, обрабатываемой поверхности и морилки не должна опускаться ниже +18С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70%.

Предварительная подготовка Перед применением деревянная поверхность должна быть отшлифована абразивным материалом, например, наждачной бумагой с зернистостью Р150-240. Шлифование между грунтованием и нанесением финишного слоя должно быть сделано наждачной бумагой зернистостью Р240-400. После шлифования с поверхности необходимо удалить образовавшуюся пыль до нанесения морилки.

Разбавление При необходимости морилку можно разбавить Растворителем 1027



Dicco Color ТМ - Дикко Колор ТМ

Обработка

Перед применением морилку тщательно перемешать. Морилка готова к применению без разбавления. Цвет морилки зависит от метода нанесения, поэтому цвет и его интенсивность рекомендуется предварительно проверить на небольшом участке. Окончательный цвет зависит также от типа покрывного лака и степени шероховатости после шлифовки.

Очистка инструментов

Растворитель 1027.

Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС

Содержание летучих органических веществ составляет 800 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовой к применению морилке (разбавленной на 10% по объему) составляет 800 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

Паспорт техники безопасности растворителя

[Thinner 0061027 MSDS RUS](#)

□ Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

[Назад](#)