




Pinja Wood Stain - Пинья Вуд Стейн

ТИП Водоразбавляемая быстросохнущая пропитка для деревянных поверхностей.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для деревянных оконных рам, наружных дверей, панелей и т.д.

Объекты применения Подходит для обработки деревянных оконных рам, наружных дверей, панелей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Защищает поверхность дерева от воздействий влаги, грязи и солнечного излучения. Снижает растрескивание древесины.

Цвета Прозрачный. Колеруемый.

Цветовые каталоги Колеруется по системе AKVITONE согласно каталогу цветов полупрозрачных финишных покрытий по дереву, также может колероваться в системе Avatint по формулам Pinja Color.

Расход

Рекомендуемая толщина нанесения (без разбавителя)		Теоретический расход
Мокрый/один слой	Теорет. толщина сухой пленки	
80 гр/м ²	10 мкм	12 - 14 м ² /л

Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Разбавитель

Вода и Растворитель Акви

Способ нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Окувание	при поставке
Распыление	при поставке
Облив	при поставке

Время высыхания

При 100 - 120 гр/м ²	20 °C	50 °C
Перед шлифованием	10 - 60 мин	5 - 20 мин

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Сухой остаток

Около 10% по объему, 11 % по весу.

Плотность

1,0 кг/л.

Код

314 6909 (База C)

Свидетельство о

[Pinja Wood Stain](#)



Pinja Wood Stain - Пинья Вуд Стейн

государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.
Обработка	Перед применением тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой, избегая образования пены. Затем дать постоять несколько минут.
Очистка инструментов	Вода.
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС	Содержание летучих органических веществ составляет 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 4% по объему) составляет 50 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

	Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.
Паспорт техники безопасности	Pinja Wood Stain (former Akvi Wood Stain) 314-серия

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

[Назад](#)