

**WS11**
**ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

<b>ПИНЬЯСОЛ КОЛОР</b>	<b>292 7523</b>
<b>МЕРИТ ЯХТИ 20</b>	<b>005 0090</b>
<b>МЕРИТ ЯХТИ 80</b>	<b>005 0091</b>

Органоразбавляемая система WS11 представляет собой лессирующую систему с финишным лаком для внешних деревянных окон, дверей, садовой мебели и т.д. Общая толщина сухой пленки этой системы составляет более 90 мкм. Для внешнего использования продукты рекомендуется колеровать, т.к. колеровка повышает стойкость системы к УФ-излучению.

Пиньясол Колор является органоразбавляемым лессирующим составом для защиты древесины. Пиньясол Колор глубоко проникает в поры древесины и снижает ее набухание. Пиньясол Колор может колероваться по системе Temaspeed Premium.

Мерит Яхти является однокомпонентным органоразбавляемым полиуретановым лаком для внутреннего и внешнего использования. Лак обладает высокой стойкостью к истиранию, химикатам и чистящим средствам, а также к царапанию. Он также содержит эффективный УФ-фильтр для защиты древесины от пожелтения. Лак Мерит Яхти может колероваться по системе Temaspeed Premium.

**Трехслойная система для наружных деревянных окон, дверей и т.д. – блеск 20 или 80**

Обработка	Продукт	Метод нанесения	Толщина мокрой пленки
1x Пропитка	Пиньясол Колор	Окувание, распыление	60-100 мкм
1x Лакировка	Мерит Яхти 20, 80	Распыление	80-120 мкм
1x Лакировка	Мерит Яхти 20, 80	Распыление	80-120 мкм

**СВОЙСТВА ПРОДУКТА**

<b>Сухой остаток</b>	11 по объему-% 49 по объему -%	(292 7523) (005 0090)
<b>Время высыхания</b>	повторное покрытие при +20°C  292 7523    6-24 ч 005 0090    6-24 ч	
<b>Блеск (DIN 67530, ISO 2813/60°)</b>	17-23 >80	(005 0090) (005 0091)
<b>Методы нанесения</b>	Пиньясол Колор Мерит Яхти	Окувание, распыление Распыление
<b>Растворитель</b>	Пиньясол Колор Мерит Яхти	Растворитель 1027 Растворитель 1027
<b>Очистка инструментов</b>	Растворитель 1027	
<b>Цвет</b>	Полупрозрачный. Колоркарта Вуд Финишес	

**ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ**

Древесина должна быть чистой и сухой. Относительная влажность древесины должна быть ниже 20 %.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

При нанесении и отверждении температура воздуха, материалов и поверхности должна быть как минимум +18 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70 %. Наилучшее отверждение достигается при температуре 20 – 40°С, и относительной влажности 50 – 70%. Также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

**НАНЕСЕНИЕ**

Тщательно перемешать Пиньясол Колор и при необходимости разбавить растворителем 1027. Надлежащая вязкость для нанесения составляет 11 – 13 с (DIN4). Нанести Пиньясол Колор и убедиться, что он покрывает всю поверхность. Дать Пиньясол Колор высохнуть. При нормальных условиях и температуре 20 - 30°С время высыхания составляет 6-24 часа в зависимости от цвета.

Тщательно перемешать Мерит Яхти и при необходимости разбавить растворителем 1027 на 20-40% для улучшения проникающей способности лака. Нанести лак распылителем, толщина мокрого слоя 80-125 мкм. Дать Мерит Яхти высохнуть. При нормальных условиях и температуре 20 - 30 °С время высыхания составляет 6-24 часа.

Диаметр форсунки 0,009-0,013 дюйма, угол 20 или 40. Расстояние до объекта при распылении около 20-25 см.

Тщательно отшлифовать поверхность наждачной бумагой зернистостью 320-400 и удалить пыль.

Для нанесения финишного слоя разбавить лак на 0-20 % растворителем 1027. Нанести лак распылителем, толщина мокрого слоя около 80-125 мкм. При нормальных условиях и температуре 20 - 30 °С время высыхания составляет около 24 часа.

Дать элементам высохнуть в вертикальном положении, таким образом, чтобы лакированные поверхности как можно меньше соприкасались друг с другом. Во избежание повреждений между элементами можно проложить картон или пенопласт. Во время хранения элементов температура должна быть ниже 30°С.

**РЕМОНТНАЯ ОБРАБОТКА**

Необходимо проверять лакированные поверхности каждый год и повторно лакировать царапины и прочие повреждения согласно указанным ниже инструкциям.

Промыть поверхность моющим составом МААЛИПЕСУ и тщательно прополоскать водой. Удалить старый отслоившийся лак скребком. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Тщательно перемешать Мерит Яхти или Уника Супер перед использованием. Равномерно нанести 1-2 слоя лака. Слегка отшлифовать поверхность перед нанесением каждого последующего слоя.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования.

В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.