

**WS14****ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ****ПИНЬЯСОЛ КОЛОР 292-серия**

Органоразбавляемая система WS14 представляет собой лессирующую систему для наружной деревянной обшивки, дверей, панелей, садовой мебели, бревенчатых домов и т.д.

Пиньясол Колор является органоразбавляемым лессирующим составом, который глубоко проникает в древесину и снижает ее разбухание. Покрытие обладает высокой гидрофобностью, что помогает уменьшить растрескивание древесины. Пиньясол Колор колеруется по системе Temaspeed Premium.

**Двухслойная система для наружных деревянных поверхностей**

Обработка	Продукт	Метод нанесения	Расход
1х грунтовка	Пиньясол Колор	Распыление, окунание	80 - 120 г/м <sup>2</sup>
1х финишное покрытие	Пиньясол Колор	Распыление, окунание	80 - 120 г/м <sup>2</sup>

**СВОЙСТВА ПРОДУКТА**

<b>Сухой остаток</b>	Прибл. 11% по объему
<b>Плотность</b>	Прибл. 0.85 кг/л в зависимости от цвета
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>Теоретический расход</b>	8-10 м <sup>2</sup> /л
<b>Время высыхания</b>	Повторное покрытие через 24 часа
<b>Методы нанесения</b>	Распыление и окунание
<b>Разбавитель</b>	Растворитель 1050
<b>Очистка инструментов</b>	Растворитель 1050
<b>Цвет</b>	Прозрачная база ТЕС. Колеровочная система Temaspeed Premium, каталог полупрозрачных цветов для отделки дерева Валтти.

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Древесина должна быть чистой и сухой. Относительная влажность древесины должна быть ниже 20 %.
<b>УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ</b>	При нанесении и высыхании температура воздуха, краски и поверхности должна быть как минимум +5°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70 %. Также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.
<b>НАНЕСЕНИЕ</b>	<p>Перед нанесением тщательно перемешать Пиньясол Колор и при необходимости разбавить растворителем 1050 до требуемой вязкости нанесения 11-13 сек (DIN4). Нанести Пиньясол Колор и убедиться, что состав укрывает всю поверхность и цвет равномерный. Дать Пиньясол Колор высохнуть. При нормальных условиях и температуре 20-30 °C время высыхания составляет приблизительно 24 часа.</p> <p>Наносить второй слой таким же образом, как первый.</p>
<b>РЕМОНТНАЯ ОБРАБОТКА</b>	Удалить с поверхности грязь, плесень и отслоившиеся части старого покрытия. Отслоившийся материал удалить скребком и зачистить поверхность стальной щеткой. Промыть грязные и заплесневевшие поверхности составом Тиккурила Моулд Ремувер или Техопесу Пауэр Клинер согласно инструкции. Повторно окрасить поверхность согласно инструкции по ремонтной окраске. Подходящими продуктами для ремонтной окраски являются Пиньясол Колор, Валтти Колор и Валтти Акваколор. Нанести ровно 1-2 слоя.

lek0311/EKE03042014

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведенная выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования.

В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.