

WW32
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ

Акви Праймер 006 5021
Акви Топ ФД 30 454-серия

Водоразбавляемая система WW32 в основном используется для окрашивания дверей, мебели, кроватей, панелей, рам и других деревянных поверхностей внутри помещений. Данная система также подходит для окрашивания детской мебели.

Акви Праймер представляет собой водоразбавляемую акриловую грунтовку. Акви Праймер обладает хорошими порозаполняющими свойствами, а также легкостью в шлифовании.

Акви Топ ФД 30 представляет собой быстровысыхающую водоразбавляемую полуматовую краску, покрытие которой обладает хорошей химической стойкостью и стойкостью к царапанью. Акви Топ ФД 30 колеруется по системе Avatint.

ТИПОВАЯ СИСТЕМА ОКРАСКИ

	Продукт	Метод нанесения	Расход
Грунтование	1-2 x Акви Праймер	Распыление	100 - 150 г/м ²
Финишное покрытие	1 x Акви Топ ФД 30	Распыление	100 - 120 г/м ²

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Сухой остаток 40 по объему % (006 5021)
 33 по объему-% (454-с)

Плотность 1,4 кг/л (006 5021)
 1,2 кг/л (454-с)

Время сушки

	100-120 г/м ²	+23°C	+50°C
Акви Праймер	До шлифования	20-25 мин	5-10 мин
	До штабелирования	20-25 мин	5-10 мин
Акви Топ ФД 30	До шлифования	30-35 мин	10-15 мин
	До штабелирования	30-60 мин	10-15 мин

Температура штабелирования ниже +35°C.

Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины л/к пленки температуры, относительной влажности и вентиляции.

Блеск (ISO 2813/60°) Полуматовый (454-с)

Методы нанесения Безвоздушное, комбинированное и традиционное распыление

Разбавитель Вода

Очистка инструментов Вода

Цвет Колеровочная система AVATINT.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Грязь, пыль и другие посторонние материалы удалить с поверхности. Деревянную поверхность перед обработкой необходимо отшлифовать, например, наждачной бумагой с зернистостью 150-240. С поверхности удалить образовавшуюся пыль.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	При нанесении и отверждении температура воздуха, материалов и поверхности должна быть как минимум +18 °С. Относительная влажность не должна превышать 70 %. В процессе отверждения необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.
НАНЕСЕНИЕ	<p>Перед нанесением тщательно перемешать Акви Праймер и при необходимости разбавить водой.</p> <p>Нанести ровным слоем Акви Праймер (с расходом приблизительно 100-120 г/м²) и дать высохнуть. Прошлифовать тщательно поверхность наждачной бумагой с зернистостью 240-400 и удалить всю пыль.</p> <p>При необходимости нанести второй слой Акви Праймер аналогично первому, прошлифовать поверхность и удалить всю образовавшуюся пыль.</p> <p>Перед нанесением тщательно перемешать Акви Топ ФД 30 и при необходимости разбавить водой. Равномерно распылить Акви Топ ФД 30 в количестве приблизительно 100-120 г/м² и дать высохнуть.</p> <p>Наносить безвоздушным, комбинированным или традиционным распылением. Диаметр форсунки 0.011 или 0.013", расстояние до окрашиваемого объекта приблизительно 20 - 25 см.</p>
РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА	Вымыть поверхность моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Удалить старую краску скребком. Поверхность отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Перемешать грунтровку Хелми или Эмпире перед использованием. Нанести равномерно 1-2 слоя. После каждого слоя слегка прошлифовать.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается действующей системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований наших инструкций по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования.

В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.