

## ADLER Innenlasur UV 100

## 5310

Тонкошарова лазур для дерева на водній основі для внутрішнього оздоблення для приватного та комерційного застосування


### ОПИС ПРОДУКТУ

#### Загальна інформація

Тонкошарова, дихаюча лазур для дерева на водній основі для внутрішнього оздоблення. Завдяки прозорості і матовості забезпечує природний вигляд на хвойних породах. Висока повітропроникність - здоровий мікроклімат в приміщенні. Продукт містить ефективні світлостабілізатори для поглинання УФ-випромінювання і стабілізації компонента деревини лігніну.

Значно довша стабілізація природного вигляду хвойної деревини, ніж інші традиційні безбарвні лазури.

#### Особливі властивості і стандарти



- **ADLER green-Label Produkt**  
протестований за 3 критеріями: довкілля, здоров'я та безпека, термін служби. Зверніть увагу на паспорт сталого розвитку.
- **Австрійський екологічний знак (UZ 01)**
- **ÖNORM EN 71-3**  
Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.  
Безпека іграшок, міграція певних елементів (відсутність важких металів).
- **"Екологія та будівельна біологія"**  
Критерії дотримані
- **Французька постанова DEVL1104875A**  
Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+

#### Сфера використання



- Для покриття елементів внутрішніх стін та стелі.
- Особливо підходить для ялини та ялиці.
- Не придатний для кольорових листяних порід, таких як меранті та червоне дерево.
- Для старої та ослабленої деревини ми рекомендуємо Innenlasur (5309), Terra Wax-Oil (7036) або Legno Aqua-Oil (7030).

1-0 ZKL 5310 | 04/24

b.w.

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**

**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)**

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [adler-lacke.com.ua](http://adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

## ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

## Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Патьоків смоли неможливо уникнути незалежно від методу нанесення продукту.
- **Увага:** Слід забезпечити рівномірне шліфування і рівномірне нанесення продукту!
- Для нових дерев'яних конструкцій ми рекомендуємо нанести покриття з усіх боків.
- Для роботи з фарбами на водній основі використовуйте відповідні інструменти для нанесення пензлем та валиком.
- Ретельно закрийте та заклейте скотчем ділянки, які не підлягають покриттю.
- Для перевірки відповідності кольору та адгезії з основою нанесіть покриття на тестову область.
- При роботі з пазогребневими дошками рекомендуємо проводити фарбування принципово перед монтажем; якщо це зробити неможливо, в пазогребневу область слід наносити лише невелику кількість лазурі для уникнення склеювання.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.

## Технологія нанесення




Процес нанесення	Пензлик
Витрати на шар (мл/м²)	80 - 100

## Продукт готовий до застосування.

При використанні необробленої деревини очікується додаткова витрата матеріалу близько 40%.

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.

## Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 1 годину
---------------	--------------------------

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

- Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.
- Уникати потрапляння прямих сонячних променів!

## Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення засохлих залишків продукту ми рекомендуємо Abbeizer Express (8313).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

## ОСНОВА

Тип основи	Деревина хвойних порід
Характеристики основи	<p>Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.</p> <p>Зверніть увагу на додаткові документи:</p> <p>ÖNORM B 3430-1          ÖNORM B 2230-1          DIN 18363</p>
Вологість деревини	13% +/- 2%
Підготовка основи	Для рівномірного і природного вигляду, ми рекомендуємо шліфувати поверхню зернистістю 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишени. Гострі кромки повинні бути закруглені.

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	1 x Innenlasur UV 100 (5310)
Проміжне шліфування	<p>При необхідності зернистістю 240-280.</p> <p>Видалити деревний пил.</p>
Фінішне покриття	1 x Innenlasur UV 100 (5310)



## ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обслуговування	При необхідності очистити неушкоджену поверхню від пилу та забруднень та нанести 1-2 x Innenlasur UV 100 (5310).
----------------	--

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	375 мл; 750 мл; 2,5 л; 10 л;
Кольори	<p><b>База покриття:</b></p> <p>Безбарвний, колір 5310000220</p> <p>Кольори можна отримати в системі кольору <b>ADLER Color4you</b>.</p> <p><b>База:</b></p> <p>Безбарвний, колір 5310000220</p> <p>Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.</p> <p>Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.</p> <p>Тоновані продукти слід використовувати протягом 3 місяців.</p> <p>Будь ласка, дотримуйтесь наших робочих інструкцій <b>ARL 800 по роботі (включаючи догляд та технічне обслуговування) з дозаторами ADLER Mix, PUR Mix та Color4You</b>.</p>



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68


+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

<b>Додаткові продукти</b>	Abbeizer Express	8313
	Innenlasur	5309
	Terra Wax-Oil	7036
	Legno-Aqua-Öl	7030

Будь ласка, дотримуйтеся технічного опису продукту.

### ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

#### Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.

#### Технічні дані

Вміст ЛОС: Гранічне значення за нормами ЄС Innenlasur UV 100 (Кат. A/e): 130 г/л.

Innenlasur UV 100 містить максимум 50 г/л ЛОС.

#### GISCODE

BSW20

#### Декларація інгредієнтів згідно з VdL-RL 01

Акрилатні дисперсії / Неорганічні білі та кольорові пігменти / Органічні пігменти / Мінеральні наповнювачі / Вода / Ефіри гліколю / Реологічні добавки / Міжфазні добавки / Змочують агенти / Антикорозійні пігменти / Консерванти в консервних банках

Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-она та 2-метил-2H-ізотіазол-3-она (3:1). Може спричиняти алергічні реакції.

Інформація для алергіків за тел. +43 5242 6922-713.

#### Дані щодо безпеки



Дотримуватися стандартних правил техніки безпеки необхідно навіть при роботі з продуктами з малим вмістом шкідливих речовин.

При шліфувальних роботах використовуйте пиловий фільтр P2/P3.

Під час обробки рекомендується використовувати захисні рукавички і захисні окуляри.

Якщо потрібна медична консультація, майте упаковку або етикетку.

При попаданні у очі негайно промити водою.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Забезпечте хорошу вентиляцію під час та після обробки.

Під час роботи з продуктом не вживайте їжу, не пийте і не паліть.

Не допускайте потрапляння в каналізацію, водні шляхи чи землю.

На переробку віддавати тільки порожні контейнери, що не містять залишків продукту. Рідкі залишки продукту можна утилізувати так само, як і залишки фарб на водній основі, засохлі залишки продукту - як затверділі фарби або як побутові відходи.

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [adler-lacke.com.ua](http://adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)