

Floor-Finish

4202

Паркетний лак на водній основі з протиковзкими властивостями для приватного та комерційного застосування.

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту 42140 f

Загальна інформація Водорозчинний паркетний лак, що запечатує, на основі дисперсій поліуретану, акрилату і сополімеру. Продукт може застосовуватися як в однокомпонентному, так і двокомпонентному вигляді з додаванням затверджувача. Цей продукт має дуже хорошу стійкість до стирання та дряпання. Має протиковзкі властивості, відмінну заповнюючу здатність і високу хімістійкість.

Особливі властивості і стандарти



- **ÖNORM EN 71-3**
Безпека іграшок, міграція певних елементів (відсутність важких металів).
- **DIN 53160-1 та DIN 53160-2**
Стійкість до впливу поту та слини
- **ÖNORM C 2354 (дерев'яна підлога)**
Високий рівень зручності використання досягається, якщо здійснити триразове zalivannya з проміжним шліфуванням; досягаються вимоги класів навантаження A та B згідно ÖNORM C 2354; Клас навантаження 3 (при обробці 2K).
- **ÖNORM A 1605-12 (поверхні меблів)**
Визначення стійкості до хімічних впливів:
при однокомпонентному застосуванні: 1-B
при двокомпонентному застосуванні: 1-B1
Стійкість до подряпин
при однокомпонентному застосуванні: 4-E (≥ 0,9 N)
при двокомпонентному застосуванні: 4-D (≥ 1,0 N)
- **ÖNORM A 3800-1 (вогнестійкість)**
У комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою:
Важкозаймистий, Q1, Tr 1
- **BGR 181 (раніше ZH1/571) та DIN 51130.**
Відповідає вимогам класу ковзання R9. Підтверджено сертифікатом зовнішнього випробування.
- **Французька постанова DEVL1104875A**
Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.
Маркування будівельних матеріалів з емісії легких небезпечних сполук: A+

05-23 (замінює 04-22) ZKL 4202

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


Сфера використання



- **Однокомпонентний варіант:** Приватні житлові приміщення, підлоги у вестибюлях, офісах, на сходах тощо. Відповідає вимогам класу зносостійкості А (помірний знос) та В (сильний знос) згідно з ÖNORM С 2354.
- **Двокомпонентний варіант:** Для особливо навантажених дерев'яних підлог та паркету (клас зносостійкості С відповідно до ÖNORM С 2354), наприклад, вестибюлі, офіси, спортзали, підприємства, ресторани, танцювальні зали, сходи.


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування




- Будь ласка, ретельно перемішайте продукт перед використанням і під час обробки
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 10°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не закривайте ємність з затверділим матеріалом.
- Floor-Finish (4202) може застосовуватися в одно- або двокомпонентному вигляді. Для більш високої міцності та досягнення найвищого класу навантаження С відповідно до ÖNORM С 2354 ми рекомендуємо **2К обробку**.
- Необхідно стежити за рівномірним розподілом лаку.
- Для перевірки відповідності кольору та адгезії з основою нанесіть покриття на тестову область.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.

Співвідношення компонентів




100 вагових частин Floor-Finish 4202
 7 вагових частин Aqua-Crosslinker 8481 (8481000210)
 Додайте Aqua-Crosslinker 8481 (8481000210) у контейнер і відразу ж енергійно струшуйте протягом 1 хвилини.
 або альтернативно:
 Акуратно та без грудочок внесіть Aqua-Crosslinker 8481 (8481000210) у компонент лаку при перемішуванні.
 Ми рекомендуємо зачекати близько 10 хвилин перед початком обробки.

Життєздатність суміші



8 годин
 Закінчення часу життєздатності відбувається непомітно.
 Подальше продовження життєздатності суміші неможливе.
 Більш високі температури скорочують час життєздатності суміші.

Технологія нанесення



Процес нанесення	Пензлик	Валик
Інструмент для нанесення	М'яка акрилова	3 коротким ворсом
Витрати на шар (мл/м²)	100 - 125	

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Шліфування і наступний шар	приблизно через 4 години
Пішохідні навантаження	близько 8 години

Увага: Не накривати килимами принаймні 8 днів
Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Для оптимального висихання необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння. Уникати потрапляння прямих сонячних променів!

Очищення робочого інструменту



Чистка проводиться мильною водою відразу після використання.
Для видалення засохлих залишків продукту ми рекомендуємо Abbeizer Express (8313).

ОСНОВА

Тип основи	Листяні і хвойні породи (масив)
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття. Неміцні старі покриття повністю видалити.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Деревина листяних порід: зернистістю 150 - 180 Деревина хвойних порід: шліфування з розміром зерна 120-150 Якщо є невеликі тріщини та шви, нанесіть суміш з 1 масової частини шліфувального пилу та приблизно 2 масових частин Floor-Fill (4207). Приблизно через 1 годину сушіння відшліфувати зернистістю 120 – 150.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування	1 x Floor-Start (4205) Проміжна сушка: близько 2 годин Floor-Start (4205) не шліфувати. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
Проміжне покриття	1 x Floor-Finish (4202) Проміжна сушка: близько 4 годин
Проміжне шліфування	Перед останнім шаром проводиться легке проміжне шліфування зернистістю 240 або використаним наждачним кругом зернистістю 120 або менше. Видалити деревний пил. Більш тривалий період висихання (ідеальна сушка протягом ночі) покращує шліфуємість. Необхідно уникати прошліфовки, так як вона може призвести до неоднорідності текстури (різноманітності), яка може посилитися в ході старіння покриття.
Фінішне покриття	1 x Floor-Finish (4202)



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд	<p>Очищення водою або м'якими побутовими засобами для чищення через 14 днів.</p> <p>Для очищення у воду може бути доданий очисник Clean-Parkettreiniger (7207).</p> <p>За потреби використовуйте Clean-Parkettpflege 7204.</p>
Оновлення покриття	<p>Сильно зношене покриття необхідно відшліфувати за допомогою спеціальної вальцювальної шліфувальної машини для підлоги. Для кутів слід використовувати шліфувальну машину для кутів або шліфувальну машинку з ексцентриковим кругом. Подальші дії як для нового покриття (див. "Підготовка поверхні").</p> <p>Примітка: Підлоги з паркетними половицями слід покривати не Floor-Finish 4202, а виключно Clean Parkettpflege 7204.</p> <p>Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.</p>


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	1 л, 4.5 л	
Ступінь блиску	Матовий	4202050253
	Шовковисто-глянцевий	4202077977
Додаткові продукти	Abbeizer Express	8313
	Aqua-Crosslinker	8481
	Clean-Parkettpflege	7204
	Clean-Parkettreiniger	7207
	Floor-Fill	4207
	Floor-Start	4205

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання	<p>Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.</p> <p>Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).</p> <p>Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.</p>
---	---



GISCODE	W3+
Декларація інгредієнтів згідно з VdL-RL 01	<p>Поліуретанова дисперсія, вода, гліколи та гліколеві ефіри, реологія, міжфазні та змочуючі добавки, піногасники (протиспівувачі), консерванти.</p> <p>Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-она та 2-метил-2H-ізотіазол-3-она (3:1). Може спричинити алергічні реакції.</p> <p>Інформація для алергіків за тел. +43 5242 6922-713.</p>



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дані щодо безпеки

Дотримуватися стандартних правил техніки безпеки необхідно навіть при роботі з продуктами з малим вмістом шкідливих речовин.

При шліфувальних роботах використовуйте пиловий фільтр P2/P3.

Якщо потрібна медична консультація, майте упаковку або етикетку.

При попаданні у очі негайно промити водою.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Забезпечте хорошу вентиляцію під час та після обробки.

Під час роботи з продуктом не вживайте їжу, не пийте і не паліть.

Не допускайте потрапляння в каналізацію, водні шляхи чи землю. На переробку віддавати лише порожні контейнери, які не містять залишків продукту. Рідкі залишки продукту можна утилізувати так само, як і залишки фарб на водній основі, залишки продукту, що засохли, - як затверділі фарби або як побутові відходи.

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com