

## Floor-Start

## 4205

Грунтовка на водній основі для паркету та дерев'яних підлог для приватного і комерційного використання.

### ОПИС ПРОДУКТУ

#### Загальна інформація

Прозора паркетна грунтовка, що не жовтіє, на основі катіонних сполучних. Продукт характеризується дуже гарним ізолюючим ефектом деревних інгредієнтів, не піднімає ворс деревини та знижує бічне склеювання у підлогах із вузьких дощок.

#### Особливі властивості і стандарти




- Французька постанова DEVL1104875A

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+



#### Сфера використання

Паркет та дерев'яна підлога



### ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

#### Вказівки щодо застосування



2-4% 8126

- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 10°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не змішувати продукт з іншими лаками на водній основі! Тому після нанесення Floor-Start (4205) робочий інструмент добре промити водою.
- Необхідно стежити за рівномірним розподілом лаку.
- Щоб уникнути зміни кольору і утворення плям, під час нанесення не повинно утворюватися калюж.
- Матеріал не можна наливати / виливати безпосередньо на підлогу. Наносити тільки з ємності використовуючи інструмент.

1-0 ZKL 4205 | 08/24

b.w.

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**

**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)**

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [adler-lacke.com.ua](http://adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

- Для запобігання появі почорнінь у зв'язку з наявністю незначних забруднень металу, наприклад, від розпилу або шліфування (особливо на деревині дуба) додати у Floor-Start (4205) від 2 до 4% за вагою Additiv-Lösung M (8126). Суміш придатна для вживання протягом одного тижня.
- Для перевірки відповідності кольору та адгезії з основою нанесіть покриття на тестову область.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.

**Технологія нанесення**




Процес нанесення	Пензлик	Валик
Інструмент для нанесення	М'яка акрилова	З коротким ворсом
Витрати на шар (мл/м²)	100 - 125	

**Продукт готовий для використання.**

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.

**Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)**



Наступний шар	приблизно через 2 години
---------------	--------------------------

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Для оптимального висихання необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння. Уникати потрапляння прямих сонячних променів!

**Очищення робочого інструменту**



Чистка проводиться мильною водою відразу після використання. Для видалення засохлих залишків продукту ми рекомендуємо Abbeizer Express (8313).

**ОСНОВА**

<b>Тип основи</b>	Листяні і хвойні породи (масив)
<b>Характеристики основи</b>	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
<b>Вологість деревини</b>	<b>Листяні породи:</b> 12% +/- 2% <b>Хвойні породи:</b> 15% +/- 2%
<b>Підготовка основи</b>	<b>Дерева листяних порід:</b> шліфування з розміром зерна 150 - 180 <b>Дерева хвойних порід:</b> шліфування з розміром зерна 120-150 Якщо є невеликі тріщини та шви, нанесіть суміш з 1 масової частини шліфувального пилу та приблизно 2 масових частин Floor-Fill (4207). Приблизно через 1 годину сушіння відшліфувати зернистістю 120 – 150.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

<b>Ґрунтування</b>	1 x Floor-Start (4205) Проміжна сушка: близько 2 годин <b>Floor-Start (4205) не шліфувати.</b> Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
<b>Проміжне покриття</b>	1 x Floor-Finish (4202) або 1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208) Проміжна сушка: близько 4 годин
<b>Проміжне шліфування</b>	Перед останнім шаром проводиться легке проміжне шліфування зернистістю 240 або використаним наждачним кругом зернистістю 120 або менше. Більш тривалий період висихання (ідеальна сушка протягом ночі) покращує шліфуємість. Необхідно уникати прошліфовки, так як вона може призвести до неоднорідності текстури (різноманітності), яка може посилитися в ході старіння покриття. Видалити деревний пил.
<b>Фінішне покриття</b>	1 x Floor-Finish (4202) або 1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208) Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.




## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

<b>Упаковка</b>	1 л, 5 л
<b>Кольори</b>	Floor-Start Безбарвний 4205000200
<b>Додаткові продукти</b>	Abbeizer Express 8313 Additiv-Lösung M 8126 Floor-Fill 4207 Floor-Finish 4202 Möbel- und Parkett Holzlack 4208 Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

<b>Термін зберігання / умови зберігання</b>	Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці. Зберігати в місці захищеному від прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C). Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.
---	--



<b>Технічні дані</b>	Вміст ЛОС: Гранічне значення за нормами ЄС для FloorStart (Kat A/i): 140 г/л. Floor-Start містить максимум 40 г/л ЛОС.
<b>GISCODE</b>	W2+



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

**Декларація інгредієнтів згідно з VdL-RL 01**

Акрилатні дисперсії / вода / гліколеві ефіри / реологічні добавки / міжфазні добавки / змочувачі / консерванти у банках.

Містить реакційну масу 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-вона та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-вона (3:1).

Може спричиняти алергічні реакції.

Інформація для алергіків за тел. +43 5242 6922-713.

**Дані щодо безпеки**

Дотримуватися стандартних правил техніки безпеки необхідно навіть при роботі з продуктами з малим вмістом шкідливих речовин.

При шліфувальних роботах використовуйте пиловий фільтр P2/P3.

Якщо потрібна медична консультація, майте упаковку або етикетку.

При попаданні у очі негайно промити водою.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Забезпечте хорошу вентиляцію під час нанесення та сушіння.

Під час роботи з продуктом не вживайте їжу, не пийте і не паліть.

Не допускайте потрапляння в каналізацію, водні шляхи чи землю.

На переробку віддавати тільки порожні контейнери, що не містять залишків продукту. Рідкі залишки продукту можна утилізувати так само, як і залишки фарб на водній основі, засохлі залишки продукту - як затверділі фарби або як побутові відходи.

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).



**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [adler-lacke.com.ua](http://adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)